

#### 6.13.2.2.2

**OPMERKING : IN DE ENGELSE VERSIE VAN HET ADR KOMT DIT ARTIKEL NIET VOOR.**

Bekledingen van vezelgewapende kunststof moeten bestaan uit:

1. een oppervlaktelaag ("gel-coat"): een voldoende harsrijke oppervlaktelaag, versterkt met een vlies dat ten opzichte van de hars en de inhoud inert is. Het vezelmassagehalte van deze laag mag niet meer bedragen dan 30% en de dikte van de laag moet tussen 0,25 en 0,60 mm bedragen;
2. versterkingsla(a)g(en): één of meer lagen met een minimale dikte van 2 mm, die een glasmat of gehakte vezels van minimaal 900 g/m<sup>2</sup> bevatten, met een glasgehalte van ten minste 30 massa -%, tenzij voor een lager glasgehalte een gelijkwaardige veiligheid is aangetoond.